

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ПБ34.В.02371

(обязательная сертификация)

№ 0014978

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ Р 53295-2009 с изменением № 1	«Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности»	<p>Огнезащитное покрытие в следующем составе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - грунтовка EPOSIST 2000 (изготовитель - Wilckens Farben GmbH) толщиной сухого слоя, не менее 0,18 мм; - теплоогнезащитный материал «АКРУС ТМ» (ТУ 2316-041-93475776-2015 с изм. 1), толщиной сухого слоя, не менее 3,5 мм (расход состава, установленный изготовителем – не менее 4,2 кг/м², без учета потерь); - огнезащитный материал «АКРУС Р (ГР)» (ТУ 2316-003-93475776-2007 с изм.3) толщиной сухого слоя, не менее 2,0 мм (расход состава, установленный изготовителем – не менее 4,0 кг/м², без учета потерь); - эмаль WILKOTAN DB (изготовитель - Wilckens Farben GmbH) толщиной сухого слоя, не менее 0,06 мм, <p>при испытании на стальной колонне двутаврового сечения № 20 по ГОСТ 8239-89 (приведенная толщина металла 3,4 мм), обеспечивает 3 (третью) группу огнезащитной эффективности.</p>



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

ПОДПИСЬ

 ПОДПИСЬ

Д.А. Тарунтаев

инициалы, фамилия

Д.В. Борисов

инициалы, фамилия