

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ34.В.02177

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0019425

Общество с ограниченной ответственностью «Антикоррозийные защитные покрытия».  
Адрес: 117420, Россия, г. Москва, ул. Наметкина, д. 10-Б, стр.1, этаж 3. ОГРН: 1067746276333.  
Телефон: +7 (495) 363-56-69. E-mail: info@akrus-akz.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Антикоррозийные защитные покрытия».  
Адрес: 117420, Россия, г. Москва, ул. Наметкина, д. 10-Б, стр.1, этаж 3. Адрес производства:  
142113, Россия, Московская область, Подольский район, д. Большое Толбино, ул. Промышленная,  
д. 6. ОГРН: 1067746276333. Телефон: +7 (495) 363-56-69. E-mail: info@akrus-akz.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПОЖ-АУДИТ». Адрес: 109428,  
Россия, г. Москва, Рязанский проспект, д.10, стр.2, тел./факс: +7 (495) 740-43-62 (61), e-mail: info@pozhaudit.ru.  
Почтовый адрес: 109456, г. Москва, а/я 4. ОГРН: 5087746009489. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34, внесен в  
реестр аккредитованных лиц 14.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Огнезащитное покрытие «Акрус-огнестоп-М-0145» марки В для металлических конструкций, выпускаемое по ТУ 2316-003-93475776-2007, с изм.2 обеспечивает огнезащитную эффективность в соответствии с Приложением № 0015443. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 20.30.11.120

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 г. N 117-ФЗ, от 02.07.2013 г. N 185-ФЗ, от 23.06.2014 г. № 160-ФЗ, от 13.07.2015 г. № 234-ФЗ, от 03.07.2016 г. № 301-ФЗ, от 29.07.2017 № 244-ФЗ), статья 136, статья 150. ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности» (с изменением № 1).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний: № С-26/09-2017, № С-27/09-2017, № С-28/09-2017 от 28.09.2017 г. испытательного центра ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН24, внесен в реестр аккредитованных лиц 15.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации. Акт о результатах анализа состояния производства № 141/ОС-17 от 13.09.2017 г. ОС ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34, внесен в реестр аккредитованных лиц 14.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации. Схема сертификации 4с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 2316-003-93475776-2007 с изм. 2, эксплуатационная документация.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 29.09.2017 по 28.09.2022



Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

Подпись  
Подпись

Д.А. Тарунтаев

Д.В. Борисов

инициалы, фамилия

инициалы, фамилия

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ПБ34.В.02177

(обязательная сертификация)

№ 0015443

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ Р 53295-2009, с изменением № 1	«Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности»	Огнезащитное покрытие в следующем составе: – грунтовка ГФ-021 (ГОСТ 25129-82) толщиной сухого слоя 0,05 мм; – огнезащитное покрытие «Акрус-огнестоп-М-0145» марки В (ТУ 2316-003-93475776-2007, с изм.2) толщиной сухого слоя не менее 0,80 мм (расход состава, установленный изготовителем – не менее 1,32 кг/м <sup>2</sup> без учета потерь) при испытании на стальной колонне двутаврового сечения № 20 по ГОСТ 8239-89 (приведенная толщина металла 3,4 мм), обеспечивает 5 (пятую) группу огнезащитной эффективности.
ГОСТ Р 53295-2009, с изменением № 1	«Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности»	Огнезащитное покрытие в следующем составе: – грунтовка ГФ-021 (ГОСТ 25129-82) толщиной сухого слоя 0,05 мм; – огнезащитное покрытие «Акрус-огнестоп-М-0145» марки В (ТУ 2316-003-93475776-2007, с изм.2) толщиной сухого слоя не менее 1,20 мм (расход состава, установленный изготовителем – не менее 1,98 кг/м <sup>2</sup> без учета потерь) при испытании на стальной колонне двутаврового сечения № 20 по ГОСТ 8239-89 (приведенная толщина металла 3,4 мм), обеспечивает 4 (четвертую) группу огнезащитной эффективности.
п.4.11 ГОСТ Р 53295-2009, с изменением № 1	«Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности»	Огнезащитное покрытие в следующем составе: – грунтовка ГФ-021 (ГОСТ 25129-82) толщиной сухого слоя 0,05 мм; – огнезащитное покрытие «Акрус-огнестоп-М-0145» марки В (ТУ 2316-003-93475776-2007 с изм.2) толщиной сухого слоя не менее 1,81 мм (расход состава, установленный изготовителем – не менее 2,99 кг/м <sup>2</sup> без учета потерь) при испытании на стальной колонне с приведенной толщиной металла не менее 4,1 мм, обеспечивает время достижения критической температуры 500 °С на образце не менее 90 минут.



Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

*М.А. Тарунтаев*  
ПОДПИСЬ

*Д.В. Борисов*  
ПОДПИСЬ

Д.А. Тарунтаев

инициалы, фамилия

Д.В. Борисов

инициалы, фамилия