

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

АКРУС УРАЛКИД грунт

Код продукта: № 11115

ОПИСАНИЕ: одноупаковочное универсальное матовое уретан-алкидное покрытие. Отличается высокой скоростью высыхания, хорошей атмосферостойкостью, стойкостью к мощным веществам, минеральному маслу.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: для качественного защитно-декоративного окрашивания судов выше ватерлинии (палуба, надстройки, палубные механизмы, жилые помещения и др.). Возможно нанесение во внутренних жилых и служебных помещениях судна (медленное распространение пламени – см. СТО РМРС), а также на деревянных поверхностях.

СЕРТИФИКАЦИЯ: Российский Морской Регистр Судоходства, Российский Речной Регистр, ГОСТ Р.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Параметр	Значение
Внешний вид	матовый, однородная пленка
Цвет	колеруется по стандарту RAL
Объем одного комплекта	20 л
Время высыхания до степени 3, на отлип, при t° (20±2) °С	не менее 40 минут
Теоретический расход	3,50-7,00 м ² /литр
Рекомендуемая толщина одного сухого слоя	50-100 мкм
Температура эксплуатации	от -60° до +60° С
Рекомендуемое кол-во слоев	1 или 2

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: поверхность должна быть очищена от окалины, ржавчины, солей, масел, влаги и прочих загрязнений. Поверхность должна быть сухая и чистая. АКРУС УРАЛКИД наносится на металлическую, деревянную поверхности, либо загрунтованную поверхность (по вопросу выбора грунтовочного покрытия просим обращаться к нашим специалистам).

ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ: возможно нанесение второго слоя АКРУС УРАЛКИД

ТЕМПЕРАТУРА НАНЕСЕНИЯ:

АКРУС УРАЛКИД рекомендуется наносить в интервале температур от -5°С до +40°С при относительной влажности окружающего воздуха не более 80 %.

РАЗБАВИТЕЛЬ: для покрытия АКРУС УРАЛКИД, готовый материал не нуждается в разбавлении, допускается добавление не более 20% фирменного разбавителя. Применяется для очистки инструментов.

СРОК ХРАНЕНИЯ: 12 месяцев с даты изготовления

СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ: безвоздушное, пневматическое распыление, кисть, валик

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: материал огнеопасен! Средства тушения: песок, кошма, вода, огнетушители пенные и углекислотные. Работы производить при эффективном воздухообмене с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения! При попадании

материала на кожу немедленно промыть её тёплой водой с мылом. При попадании в глаза, необходимо промыть их большим количеством воды.

ХРАНЕНИЕ: хранить материал, следуя предупредительным надписям на этикетке, в помещении, исключив попадание на него прямых солнечных лучей при температуре окружающего воздуха от минус -20 °С до +30 °С. Основу и отвердитель хранить только в закрытой таре, полностью исключив возможность попадания в них влаги.

Вышеприведенная информация основана на имеющихся у нас результатах лабораторных испытаний и практическом опыте применения. По мере её пополнения и совершенствования материалов, мы оставляем за собой право изменять указанные выше сведения без дополнительного уведомления или размещения на сайте.

По согласованию с производителем или с техническим инспектором производителя возможны иные режимы нанесения.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ВЛАДЕЛЕЦ ТОРГОВОЙ МАРКИ АКРУС®:

ООО «Антикоррозийные защитные покрытия»

Адрес: 117420, город Москва, ул. Наметкина, дом 10Б, стр. 1, этаж 3

Телефон: +7 (495) 363-56-69

e-mail: info@akrus-akz.ru