

ТУ 2312-009-93475776-2007
Техническая спецификация
Грунт-эмаль «АКРУС® УРАЛКИД»



ООО «АНТИКОРРОЗИОННЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ»
+7 (495) 363 5669 // www.akrus-akz.ru // www.akrus.pf

ТИП

Быстросохнущая однокомпонентная грунт-эмаль на основе модифицированного полиолефина.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Грунт-эмаль предназначена для противокоррозионной защиты металлоконструкций, свайного оборудования, бетонных сооружений, коммуникаций и оборудования, эксплуатирующихся в условиях умеренного, умеренно холодного и холодного климата, а также в агрессивной промышленной атмосфере химических и металлургических предприятий и портовых сооружений.

ОПИСАНИЕ

Атмосферостойкое быстросохнущее покрытие, что позволяет значительно уменьшить время до начала ввода в эксплуатацию. Наносится и высыхает при температуре от минус 30°C. Ремонтнопригодно и может применяться как ремонтное покрытие.

СЕРТИФИКАЦИЯ

- Сертификат соответствия в системе ГОСТ РФ;
- Свидетельство о государственной регистрации Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан, Российской Федерации и Кыргызской Республики;

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 1) практический расход зависит от толщины слоя, метода и условий нанесения, шероховатости поверхности и формы изделия.
- 2) толщина одного слоя на вертикальной поверхности зависит от степени разбавления материала, температуры, метода нанесения, шероховатости поверхности и формы изделия.

■ Внешний вид	матовое, полуматовое
■ Цвет	согласно каталога RAL
■ Время высыхания до ст.3. при t (20±2)°C	1 час
■ Доля нелетучих веществ:	
- по массе	56 ÷ 62 %
- по объему	32 ÷ 40 %
■ Удельный вес	1,4 кг/л
■ Теоретический расход на один слой	280 ÷ 350 г/м ²
■ Рекомендуемая толщина слоя / кол-во слоев	80 мкм / 1 – 2
■ Температура окружающей среды при нанесении	-30° до +35° C
■ Температура эксплуатации	-60° до +60° C



ТУ 2312-009-93475776-2007
Техническая спецификация
Грунт-эмаль «АКРУС® УРАЛКИД»



ООО «АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ»
+7 (495) 363 5669 // www.akrus-akz.ru // www.akrus.pf

РАЗБАВИТЕЛЬ

Разбавитель для «АКРУС® УРАЛКИД» (в количестве не более 25% от общей массы смешанного ЛКМ).

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Растворители: разбавитель «АКРУС® УРАЛКИД».

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ

При температуре (20±2)°С – не менее 2 часов.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

В невскрытой заводской упаковке: основа и отвердитель – 12 месяца со дня изготовления.

СПОСОБЫ И УСЛОВИЯ ПРИ НАНЕСЕНИИ

Для приготовления грунт-эмаль тщательно перемешать. После перемешивания и выдержки в течение 15 – 20 минут грунт-эмаль готова к нанесению. Наносят на обезжиренную высушенную металлическую поверхность со степенью подготовки Sa 2,5 по ISO 8501-1 безвоздушным распылением (на площади менее 1 м² - кистью) в интервале температур от минус 30° до 35°С при относительной влажности окружающего воздуха не более 80%. Температура стальной поверхности должна быть всегда выше точки росы как минимум на 3°С.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Материал огнеопасен! Работы производить при эффективном воздухообмене с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения.

При попадании материала на кожу немедленно промыть её теплой водой с мылом. При попадании в глаза, необходимо промыть их большим количеством воды.

Хранить материал, следуя предупредительным надписям на этикетке, в помещении, исключив попадание, на него прямых солнечных лучей при температуре окружающего воздуха от -40° до +40°С.

Основу и отвердитель хранить только в закрытой таре, полностью исключив возможность попадания в них влаги.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «Антикоррозионные защитные покрытия»

Юридический адрес: 117420, г. Москва, ул. Намёткина, дом 10Б, стр.1, этаж 3.

Телефон: +7(495)363-56-69

E-mail: info@akrus-akz.ru

Данная информация основана на имеющихся у нас результатах лабораторных испытаний и практическом опыте применения. По мере её пополнения и совершенствования материалов, мы оставляем за собой право изменить указанные выше сведения без дополнительного уведомления.

